

AQUAFLEX PRIMER

Rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych poprawiający przyczepność ciekłych, elastycznych membran z grupy Aquaflex Roof do podłoża bitumicznych



ZAKRES STOSOWANIA

Aquaflex Primer jest specjalnym produktem przeznaczonym do poprawiania przyczepności ciekłych, elastycznych membran z grupy **Aquaflex Roof** do podłoża bitumicznych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Aquaflex Primer jest gotowym do użycia, rozpuszczalnikowym impregnatem na bazie żywic syntetycznych o wysokiej zdolności zwilżania.

ZALECENIA

- Nie nanosić produktu gdy temperatura wynosi poniżej +5°C bądź zanosi się na deszcz.
- Nie stosować **Aquaflex Primer** na mokre podłoża lub na podłoża narażone na podciąganie kapilarne wilgoci.
- Nie stosować na słabe lub pylące podłoża.
- Nie nanosić **Aquaflex Primer** na membrany bitumiczne, które mogą wydzielać plastyfikatory lub oleje.
- Nie rozcieńczać **Aquaflex Primer**. Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

WYTYPICZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Membrana bitumiczna musi dobrze związać z podłożem, mocna, czysta i bez zastoin wody. Usunąć lub naprawić wszelkie zniszczone, odspojone lub stare powierzchnie papy przed naniesieniem zagruntowania.

Aplikacja produktu

Przemieszać produkt bezpośrednio przed aplikacją. Nanieść warstwę **Aquaflex Primer** na powierzchnię czystej i suchej membrany bitumicznej za pomocą pędzla, wałka lub natrysku typu airless (np. pompa Taiver Gold 10.000 z dyszą 0,021 cala). Następnie nanieść warstwę hydroizolacji z gamy **Aquaflex Roof** zachowując czas od zagruntowania zgodnie z danymi w tabeli – część Dane aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem, benzyną lakową lub rozcieńczalnikiem nitro.

ZUŻYCIE

Okolo 0,20 kg/m² na warstwę, zależnie od rodzaju podłoża.

OPAKOWANIA

Aquaflex Primer jest dostarczany w opakowaniach 6 kg i puszkach 1 kg, w opakowaniach dopuszczonych zgodnie z ADR na podstawie DM 22/2/1990.

PRZECHOWYWANIE

Aquaflex Primer może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i zadaszonym miejscu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.
PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja:	ciekła
Barwa:	przezroczysta
Gęstość wg EN ISO 2811-1 (g/cm ³):	0,96
Zawartość części stałych (%):	10
Lepkość (Ø4 kubek Forda):	15''

DANE APLIKACJI

Temperatura aplikacji:	od +5°C do +35°C
Czas oczekiwania przed nałożeniem membrany w temp. +23°C i 50% wilgotności względnej:	ok. 5-6 godzin
Czas schnięcia:	5-6 godzin w temperaturze +20°C

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. **Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com**

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

2936-12-2020-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

